

DEMIDEKK INFINITY DETAILS

DEMIDEKK DETAILS ist eine wasserbasierte Außenfarbe mit ausgezeichneter Farbbeständigkeit und langen Wartungsintervallen. Diese Version von DEMIDEKK eignet sich für Holzarbeiten wie Fenster, Türen, Fensterrahmen, Dachrinnen und andere Außendetails. Das Produkt enthält Filmkonservierungsmittel, die Schimmelbildung verhindern sollen, und ist selbstreinigend. Zur Verwendung in einem System mit TREGRUNNING KLAR.

Anwendungsbereiche

Einfach aufzutragen mit ausgezeichneter Farb- und Glanzbeständigkeit. DEMIDEKK DETAILS kann sowohl auf neuen als auch auf bereits behandelten Holzkonstruktionen verwendet werden.



Eigenschaften

- Sehr lang anhaltende Farb- und Glanzbeständigkeit.
- Der Alkydanteil dringt sehr gut in die Oberfläche ein und sorgt so für eine außergewöhnlich gute Haftung.
- Wasserdampfdurchlässiges System. Dadurch bleibt die Holzfeuchte innerhalb akzeptabler Grenzen.
- Der hohe Feststoffgehalt und die farbechten Pigmente schützen das Holz vor UV-Strahlen und Witterungseinflüssen.
- Wasserbasiert, lösungsmittelarm und daher weniger umweltschädlich.
- Selbstreinigend

Farbtöne

Tausenden Farbtöne über das Jotun Multicolor-Mischsystem.

Glanzgrad

Seidenglanz

Verpackungsgrößen

0,75 und 3 Liter

Technische Daten

Typ	Alkydmodifiziertes Acrylat
Feststoffgehalt	37
Dichte	1,05 - 1,24 C Basis / Hvit
Trocknung bei 23°C/50% RV	Die Trockenzeit ist immer von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Belüftung und aufgetragener Schichtstärke abhängig. Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen wirken sich negativ auf die Trocknung aus.
	Nach ca. 1 Stunde
	Nach ca. 3 Stunden
Staubtrocken	
Überstreichbar	

Verarbeitung

Ergiebigkeit	Sägerau: 7 - 10 m ² /Liter Hobelware: 10 - 12 m ² /Liter
Empfohlene trockene Schichtdicke	Ca. 40–50 Mikrometer pro Schicht
Empfohlene nasse Schichtdicke	Ca. 90 - 120 Mikrometer pro Schicht
Auftragsverfahren	Pinzel, Rolle oder Spritzpistole
Verdünnung	Nicht verdünnen, mit Wasser reinigen
Holzfeuchte	maximal 18 %

Verarbeitungshinweise

Vorbehandlung

Alle Oberflächen müssen tragfähig, sauber, trocken und fettfrei sein. Scharfe Kanten runden. Pilzbefallene Oberflächen müssen desinfizierend gereinigt werden. (z.B. JOTUN KRAFTVASK)

Die Oberfläche muss sauber, trocken, rein und intakt sein. Um *das beste Ergebnis zu erreichen, sollte neues Holz so schnell wie möglich behandelt werden.* Aus diesem Grund darf Holz niemals länger als etwa sechs Wochen unbehandelt der Außenluft ausgesetzt werden.

Neues Holz/Erstbeschichtung

gehobelte, verdichtete Flächen anschleifen und säubern, bereits bewitterte neue Flächen schleifen und säubern. Scharfe Kanten runden. 1.Anstrich allseitig mit JOTAPROFF TÄCKANDE UTEGRUND oder JOTUN TREGRUNNING KLAR. Hirnholzflächensatt nass-in-nass bis zur Sättigung bearbeiten.

Renovierung / mit Altbeschichtung

Lose, verwitterte und vergraute Holzteile sowie nicht tragfähige Altanstriche bis auf tragfähigen Grund entfernen/abschleifen. Tragfähige Altanstriche anschleifen und abstauben. Scharfe Kanten runden. Rohe Holzstellen/vorbereitete Holzflächen mit einem Anstrich JOTAPROFF TÄCKANDE UTEGRUND streichen, Hirnhölzer mit JOTUN TREGRUNNING KLAR nass-in-nass bis zur Sättigung bearbeiten.

Pflege

- Die Oberfläche wie bei der Vorbehandlung beschrieben behandeln.
- Anschließend ein oder zwei Schichten DEMIDEKK INFINITY DETAILS auftragen.
- Es wird empfohlen, die Oberfläche einmal jährlich mit JOTUN KRAFTVASK zu waschen.

Allgemein

- Scharfe Kanten abrunden.
- Mischen Sie Dosen mit unterschiedlichen Produktionsnummern, um Farbunterschiede zu vermeiden.
- Fügen Sie keine unbekannten Öle hinzu.
- Verdünnen Sie das Produkt nicht.
- Alte Schichten, die Teer oder Mineralöle enthalten, können zu Verfärbungen der Oberfläche der neu aufgetragenen Deckschicht führen. Testen Sie das Produkt daher immer erst auf einer kleinen Fläche.
- Direkte Sonneneinstrahlung auf die noch feuchte Farbschicht kann zu Craquelé oder Blasenbildung führen.
- Tau kann dazu führen, dass nasse Farbschichten matt werden.
- Das Auftragen auf feuerhemmend behandeltem Holz kann aufgrund des Austritts der Salze im Feuerhemmer zu Abplatzungen/Abblättern führen.

Wenden Sie sich an unseren technischen Service, um eine maßgeschneiderte Lösung zu erhalten.

Sicherheitshinweise

- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Weitere Informationen und die aktuellen Sicherheitsdaten finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung

Grüner Punkt. Restentleerte Gebinde können über das duale System verwertet werden.

Nasse Farbreste an den Sammelstellen für Lacke und Farben, ausgehärtete Reste an Sammelstellen für Baustellenabfälle abgeben.

