

DRYGOLIN VINDU OG DØR

Extrem witterungsbeständige, deckende Holzfarbe für den Außenbereich

Anwendungsbereiche

DRYGOLIN VINDU OG DØR ist eine sehr gute Wetter- und wasserbeständige deckende Holzfarbe auf Alkydölbasis. Sie eignet sich ideal als Deckanstrich für Türen, Fensterrahmen, Gartenmöbel und sonstige Bauteile im Aussenbereich. DRYGOLIN ist aber auch ideal als Grundierung unter deckenden Anstrichen von Demidekk Produkten einsetzbar.



Eigenschaften

- Guten Verlauf an der Oberfläche
- Auch auf Türen, Fensterrahmen und Gartenmöbel zu verwenden
- Hervorragendes Eindringvermögen in den unbehandelten Untergrund
- Gibt eine hervorragende Haftung
- Auch geeignet als Grundanstrich für andere deckenden Demidekk Produkte

Farbtöne

Abtönbar in fast allen Farbtönen wie z.B. NCS– Natural Colour System ®©, RAL u.v.a. über JOTUN MULTICOLOR Farbmischsystem

Glanzgrad

Seidenglanz

Verpackungsgrößen

1 und 3 Liter

Technische Daten

Typ	Lösemittelhaltige, deckende Holzfarbe auf Alkydölbasis
Viskosität	22 cP
Feststoffgehalt	54 ± 2 Vol.% White
Dichte	1,3 g/cm ³
Flammpunkt	> 62°C
Trocknung bei 23°C/50% RV	Die Trockenzeit ist immer von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Belüftung und aufgetragener Schichtstärke abhängig. Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen wirken sich negativ auf die Trocknung aus. Nach ca. 12 Stunden
Staubtrocken	Mindestens 24 bis 48 Stunden
Überstreichbar	Frostfrei lagern und transportieren
Lagerung	

Verarbeitung

Ergiebigkeit	5-8 m ² /Liter Sägerau 10-16 m ² /Liter Hobelware ca. 110 Mikrometer pro Schicht
Empfohlene Nassen Schichtdicke	
Empfohlene trockene Schichtdicke	ca. 70 Mikrometer pro Schicht
Auftragsverfahren	Pinzel, Rolle oder Spritzpistole
Verdünnung	Als Grundierung mit mindestens 10% und maximal 15% Terpentin verdünnen (mindestens 48 Stunden ablüften lassen).
Holzfeuchte	maximal 18%
Verarbeitungstemperatur	nicht unter -5°C
Airless-Spritzgerät	
Düse	0,015" – 0,018"
Sprühwinkel	65 – 80°
Druck	15 MPa (150 kg/cm ²)

Verarbeitungshinweise

Vorbehandlung

Der Untergrund muss sauber und trocken sein. Zunächst mit JOTUN KRAFTVASK entfetten, schleifen und staubfrei machen. Leinöhlhaltige Altanstriche vollständig bis auf das rohe Holz entfernen um Blasenbildung zu vermeiden.

Endbearbeitung

Den Grundanstrich (auf rohem Holz) mit mindestens 10% und maximal 15% Terpentin verdünnen. Vor Zwischen- und Schlussbeschichtung ausreichend trocknen lassen (24 bis 48 Stunden je nach Saugfähigkeit, Temperatur und Luftfeuchtigkeit) Der Grundierungsanstrich darf nicht mehr klebrig sein.

Sicherheitsinformationen

- Dämpfe/Sprühnebel nicht einatmen
- Dosen mit unterschiedlichen Produktionsnummern untereinander mischen, um Farb- bzw. Glanzunterschiede zu vermeiden
- Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden
- Bei unzureichender Belüftung geeignete Atemschutz tragen
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
- Für weitere Informationen und die aktuellen Sicherheitsangaben das Sicherheitsdatenblatt beachten

Entsorgung

Grüner Punkt. Restentleerte Gebinde können über das duale System verwertet werden.

Nasse Farbreste an den Sammelstellen für Lacke und Farben, ausgehärtete Reste an Sammelstellen für Baustellenabfälle abgeben.



Jotun Farbe | www.jotunfarbe.de | Tel. +49 40 228 989 99

Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Änderungen der Angaben behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor. Jegliche Haftung aufgrund der Angaben in diesem Datenblatt ist ausgeschlossen. Der Käufer ist verpflichtet, mit ihm üblicherweise zur Verfügung stehenden Mitteln zu prüfen, ob die gelieferten Produkte für den vorgesehenen Zweck geeignet sind. Dieses technische Datenblatt verliert mit der Veröffentlichung einer neuen Ausgabe seine Gültigkeit.