

JOTAPROFF TÄCKANDE UNTEGRUND

GRUNDIERUNG: Wird auf bereits lasierten oder deckend gestrichenen Holzflächen im Außenbereich verwendet (zur Renovierung). Bis zu 4-wöchiger Bewitterungsschutz.

Anwendungsbereiche

Wasserbasierende, weiß deckende Holzgrundierung, mit gutem UV-Schutz. Emulgiertes Alkyd. Schützt das Holz gegen eindringende Feuchtigkeit. Speziell für die Renovierung entwickelt, für alte Holzflächen im Außenbereich mit partiell entferntem Altanstrich.



Eigenschaften

- Hohe Wetterbeständigkeit
- UV-Schutz
- Verfestigt und stabilisiert das Holz
- Angenehm zu verarbeiten
- Schnell trocken
- Schützt Holz gegen eindringende Feuchtigkeit.
- Gute Anhaftung
- Verlängert die Haltbarkeit des Anstrichsystems.

Farbtöne

Weiß

Glanzgrad

Matt

Verpackungsgrößen

3 und 10 Liter

Technische Daten

Typ	Spezielle wasseremulgierte Alkyd
Festkörpergehalt	43 % (Vol.)
Dichte	1.362 g/cm ³
Flammpunkt	> 62°C
Trocknung bei 23°C/50% RV	Die Trockenzeit ist immer von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Belüftung und aufgetragener Schichtstärke abhängig. Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen wirken sich negativ auf die Trocknung aus. Nach ca. 4 Stunden
Staubtrocken	6 Stunden
Überschreichbar	Frostfrei lagern und transportieren
Lagerung	

Verarbeitung

Ergiebigkeit	4 - 7 m ² /Liter Sägerau 8 - 10 m ² /Liter Hobelware Ca. 125 - 200 µm
Empfohlene trockene Schichtdicke	
Empfohlene Nassen Schichtdicke	Ca. 54 - 86 µm

Auftragsverfahren	Pinzel, Rolle oder Spritzpistole
Verdünnung	Sauberes Wasser/unverdünnt verwenden
Holzfeuchte	maximal 18%
Verarbeitungstemperatur	Mindestens 5°C

Verarbeitungshinweise

Vorbehandlung

Alle Oberflächen müssen tragfähig, sauber, trocken und fettfrei sein. Scharfe Kanten runden. Pilzbefallene Oberflächen müssen desinfizierend gereinigt werden. (z.B. JOTUN KRAFTVASK)

Neues Holz/Erstbeschichtung

Neues Holz vor oder unmittelbar nach der Montage mit einem Anstrich VISIR Oljegrunning pigmentert oder JOTUN Tregrunning klar per Pinsel beschichten, Überschuss entfernen – es darf kein Film stehen bleiben. Bereits gestrichene Flächen (Renovierung/Holz mit Altbeschichtung) mit einem Anstrich JOTAPROFF Täckande Utegrund streichen. Hirnhölzer nass-in-nass bis zur Sättigung mit VISIR Oljegrunning pigmentert oder JOTUN Tregrunning klar behandeln. Vor dem Schlussanstrich ausreichend trocknen lassen und anschleifen. 2- bis 3-maliger Endanstrich mit DEMIDEKK CLEANTECH, DEMIDEKK INFINITY PURE MATT oder DRYGOLIN. Mit erforderlichlichem Endanstrich innerhalb eines Monats überarbeiten.

Renovierung / mit Altbeschichtung

Bereits beschichtetes Holz mit JOTUN Kraftvask reinigen. Lose, verwitterte und vergraute Holzteile sowie nicht tragfähige Altanstriche bis auf tragfähigen Grund entfernen/abschleifen. Glänzende/harte Oberflächen und/oder tragfähige Altanstriche anschleifen und abstauben.

Sicherheitsinformationen

- Dämpfe/Sprühnebel nicht einatmen
- Dosen mit unterschiedlichen Produktionsnummern untereinander mischen, um Farb- bzw. Glanzunterschiede zu vermeiden
- Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden
- Bei unzureichender Belüftung geeignete Atemschutz tragen
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
- Für weitere Informationen und die aktuellen Sicherheitsangaben das Sicherheitsdatenblatt beachten

Entsorgung

Grüner Punkt. Restentleerte Gebinde können über das duale System verwertet werden.

Nasse Farbreste an den Sammelstellen für Lacke und Farben, ausgehärtete Reste an Sammelstellen für Baustellenabfälle abgeben.



Jotun Farbe | www.jotunfarbe.de | Tel. +49 40 228 989 99

Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Änderungen der Angaben behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor. Jegliche Haftung aufgrund der Angaben in diesem Datenblatt ist ausgeschlossen. Der Käufer ist verpflichtet, mit ihm üblicherweise zur Verfügung stehenden Mitteln zu prüfen, ob die gelieferten Produkte für den vorgesehenen Zweck geeignet sind. Dieses technische Datenblatt verliert mit der Veröffentlichung einer neuen Ausgabe seine Gültigkeit.